

Betonok összetétele

Szilárdsági Jel	Alkotoanyagok	Konzisztencia			
		FN	KK	K	F
		Az alkotóanyagok súlya (kg)			
C6	Cement	175	200	225	260
	Víz	150	175	200	230
	Adalékanyag	1870	1870	1870	1810
C8	Cement	210	235	270	310
	Víz	150	175	200	230
	Adalékanyag	1870	1870	1870	1770
C12	Cement	250	285	330	385
	Víz	150	175	205	235
	Adalékanyag	1870	1870	1820	1700
C16	Cement	295	335	400	470
	Víz	150	175	205	235
	Adalékanyag	1870	1870	1770	1630
C25	Cement	355	430	X	X
	Víz	150	175	X	X
	Adalékanyag	1870	1790	X	X